



## NOVAKRAL ABS FV

Glasfaserverstärktes ABS Compound

	<i>FV7</i>	<i>FV10</i>	<i>FV17</i>	<i>FV32</i>
<b>Izod Kerbschlagzähigkeit</b> +23 °C - J/m	50 ÷ 70	70 ÷ 110	80 ÷ 120	70 ÷ 110
<b>Biegemodul - MPa</b>	3000 ÷ 3300	4000 ÷ 4500	5200 ÷ 5700	7500 ÷ 8500
<b>Glasfaser - %</b>	6 ÷ 8	9 ÷ 11	16 ÷ 18	28 ÷ 32
<b>Beschreibung</b>	Standardtypen	Standardtypen , auch mit verbesserten Fließ- Eigenschaften erhältlich	Standardtypen	auf Anfrage erhältlich

Kontaktieren Sie uns, um alle unsere Typen, sowie Kunden maßgeschneiderte Lösungen zu entdecken.

### Bemerkungen

Alle angebotenen Qualitäten können nach Kunden-Farbmuster formuliert und entsprechend den technischen Anforderungen, auch mit unterschiedlichem Glasfaser-Anteil, hergestellt werden. Auf Anfrage können alle Typen mit einem UV-Absorber ausgestattet werden. Unterschiedliche Farb-Töne können zu Abweichungen in den oben beschriebenen Werten führen. Entdecken Sie für mehr Nachhaltigkeit auch unsere **NOVAKRAL ABS FV Industrie-Qualitäten**.