




NOVAKRAL ABS UG

ABS Compound fuer ästhetische Anwendungen

	UG	F	TRASP	TRASP F
Izod Kerbschlagzähigkeit +23 °C - J/m	120 ÷ 170	120 ÷ 170	50 ÷ 70	60 ÷ 80
MFI 220°C/10 Kg - g/10'	14 ÷ 20	20 ÷ 40	2 ÷ 4	20 ÷ 30
Beschreibung	Farbdeckende Standardtypen	Farbdeckende Typen mit verbesserten Fließeigenschaften	Farbdurchsichtige Standardtypen	Farbdurchsichtige Typen mit verbesserten Fließeigenschaften
 UL-Listung	-	Y	-	-

Kontaktieren Sie uns, um alle unsere Compounds, sowie Kunden ma β geschneiderte Lösungen zu entdecken.

Anmerkungen/Bemerkungen

Alle angebotenen Qualitäten können nach einem Farbmuster formuliert und nach den technischen Anforderungen des Kunden entsprechend hergestellt werden. Auf Anfrage können alle Compounds mit einem UV-Absorber ausgestattet werden. Sonder-Einfärbungen mit GLITTER sowie fluoreszierende Farben sind möglich. Unterschiedliche Farben können zu Abweichungen in den oben beschriebenen Werten führen. Entdecken Sie für mehr Nachhaltigkeit auch unsere **NOVAKRAL ABS Industrie-Qualitäten**.