



novalca

NOVARAN ASA

ASA Compound - mit erhöhter Lichtleistungen

	ASA UG	ASA TR
Izod Kerbschlagzähigkeit +23 °C - J/m	70 ÷ 100	70 ÷ 10
MFI - 220°C/ 10 Kg - g/10'	4 ÷ 10	4 ÷ 8
Vicat B120 - °C	95 ÷ 100	102 ÷ 107
UL94 Einstufung - bei 1.6 mm Wandstärke	HB	HB
Beschreibung	Spezielle Formulierungen mit verbesserten Fließeigenschaften	Standardtypen

Kontaktieren Sie uns, um alle unsere Typen, sowie Kunden maßgeschneiderte Lösungen zu entdecken

Bemerkungen:

Alle angebotenen Qualitäten können nach einem Kunden-Farbmuster formuliert und nach den technischen Anforderungen hergestellt werden.

Unterschiedliche Farb-Töne können zu Abweichungen in den oben beschriebenen Werten führen.