



NOVALUX PC FV

Glasfaserverstärktes PC-Compound

	FV5	FV10	FV15	FV20
Izod Kerbschlagzähigkeit +23 °C - J/m	80 ÷ 120	80 ÷ 110	70 ÷ 100	70 ÷ 100
Verstärkungsgehalt - %	5 ÷ 6	9 ÷ 11	14 ÷ 16	18 ÷ 22
Biegemodul - MPa	2800 ÷ 3100	3400 ÷ 3800	4200 ÷ 4600	5300 ÷ 5700
Descrizione	5% Glasfaserverstärkte Typen	10% Glasfaserverstärkte Typen	15% Glasfaserverstärkte Typen	20% Glasfaserverstärkte Typen

Kontaktieren Sie uns, um alle unsere Compounds, sowie Kunden maßgeschneiderte Lösungen zu entdecken

Anmerkungen:

Alle angebotenen Qualitäten können nach einem Kunden-Farbmuster formuliert und nach den technischen Anforderungen des Kunden entsprechend hergestellt werden.

Unterschiedliche Farb-Töne können zu Abweichungen in den oben beschriebenen Werten führen.

Entdecken Sie für mehr Nachhaltigkeit auch unsere [NOVALUX PC FV Industrie- Qualitäten](#)