



NOVAKRIL SAN

SAN-Compound

	UG	FV35 ES
MFI 220°C/ 10 Kg - g/10'	20 ÷ 30	3 ÷ 5
Biegemodul - MPa	3000 ÷ 3500	10000 ÷ 11000
Vicat B120 - °C	103 ÷ 108	105 ÷ 110
Verstärkungsgehalt - %	-	34 ÷ 36
Beschreibung	Standardtypen, zum Spritzgießen von ästhetischen Teilen	35% Glasfaserverstärkte Typen für die Extrusion von Profilen für die thermische Trennung

Kontaktieren Sie uns, um alle unsere Typen, sowie Kunden maßgeschneiderte Lösungen zu entdecken

Bemerkungen:

Alle angebotenen Qualitäten können nach einem Kunden-Farbmuster formuliert und nach den technischen Anforderungen hergestellt werden. Unterschiedliche Farb-Töne können zu Abweichungen in den oben beschriebenen Werten führen.