




**novalca**

## **NOVAKRAL ABS UG**

Compound de ABS pour pièces avec esthétique excellente

|  | <b>UG</b>                        | <b>F</b>   | <b>TRASP</b>         | <b>TRASP F</b>                       |
|--|----------------------------------|--|----------------------|--------------------------------------|
| <b>Résistance au choc izod entaillé +23 °C - J/m</b>   | 120 ÷ 170                        | 120 ÷ 170  | 50 ÷ 70              | 60 ÷ 80                              |
| <b>MFI 220°C/10 Kg - g/10'</b>   | 14 ÷ 20                          | 20 ÷ 40  | 2 ÷ 4                | 20 ÷ 30                              |
| <b>Description</b>   | Grade standard, non-transparent. | Grade avec écoulement amélioré, non-transparent. | Trasparent standard. | Trasparent, avec écoulement amélioré |
|  <b>Carte jaune</b> | -                                | Y  | -                    | -                                    |

**Contactez-nous pour découvrir tous nos grades standard et nos solutions conçues sur mesure.**

### NOTES

**Nous pouvons développer toutes nos matières dans une gamme étendue de couleurs ou suivant votre standard, et concevoir des formulations sur la base de vos exigences techniques.**

Toutes nos matières sont disponibles sur demande avec additif de protection aux UV. Effets esthétiques spéciaux : **GLITTER et FLUO**.

**Les valeurs ci-dessus peuvent varier pour les matières pigmentées.**

Pour une durabilité environnementale découvrez nos grades **NOVAKRAL ABS IQ**.