



novalca

NOVAMIDE PA6 SPECIAL

Compound de PA6, grades ignifugés et plastifiés

	P20	FR HF V2	FR HF
Résistance au choc Izod entaillé +23 °C – DRY - J/m	80 ÷ 100	≥ 40	30 ÷ 50
Module de flexion – DRY - MPa	1900 ÷ 2200	3000 ÷ 3500	3000 ÷ 3400
Classement UL94 vertical - épaisseur 1.6 mm	HB	V2	V0
GWFI - °C – épaisseur 2 mm	-	850	960
GWIT - °C – épaisseur 2 mm	-	775	-
Description	Plastifié, semi-flexible	Sans additifs ignifugés avec halogènes, phosphore rouge, PBB et PBDE.	Sans additifs ignifugés avec halogènes, phosphore rouge, PBB et PBDE.

Contactez-nous pour découvrir tous nos grades standard et nos solutions conçues sur mesure.

NOTES

Les valeurs ci-dessus peuvent varier pour les matières pigmentées.