



NOVAKRIL SAN

Compound de SAN

	UG	FV35 ES
MFI 220°C/ 10 Kg - g/10'	20 ÷ 30	3 ÷ 5
Module de flexion - MPa	3000 ÷ 3500	10000 ÷ 11000
Vicat B120 - °C	103 ÷ 108	105 ÷ 110
% fibre de verre	-	34 ÷ 36
Description	Grade standard, pour moulage à injection de pièces avec esthétique excellente	Renforcé 35% fibre de verre, pour extrusion de profilés de structure pour portes et fenêtres.

Contactez-nous pour découvrir tous nos grades standard et nos solutions conçues sur mesure.

NOTES

Nous pouvons développer toutes nos matières dans une gamme étendue de couleurs ou suivant votre standard, et concevoir des formulations sur la base de vos exigences techniques. Les valeurs ci-dessus peuvent varier pour les matières pigmentées.