



novalca

NOVAKRAL ABS FV

Compound ABS rinforzato vetro ad elevate prestazioni

	FV7	FV10	FV17	FV32
Resistenza urto izod con intaglio +23 °C - J/m	50 ÷ 70	70 ÷ 110	80 ÷ 120	70 ÷ 110
Modulo elastico a flessione - MPa	3000 ÷ 3300	4000 ÷ 4500	5200 ÷ 5700	7500 ÷ 8500
Contenuto di rinforzo - %	6 ÷ 8	9 ÷ 12	16 ÷ 18	30 ÷ 33
Descrizione	Grado standard	Grado standard, disponibile anche a migliorato scorrimento	Grado standard	Grado formulato su richiesta

Contattaci per scoprire tutti i nostri gradi e per soluzioni su misura.

NOTE

Tutti i nostri gradi sono sviluppabili su campione colore, e formulabili in base alle esigenze tecniche dei clienti, anche variando il contenuto di rinforzo.

Su richiesta, tutti i gradi sono formulabili con additivazione anti-UV.

Differenti colorazioni possono comportare variazioni nei valori sopra descritti.

Per una maggior eco-sostenibilità scopri i gradi **NOVAKRAL ABS FV IQ**.