



novalca

NOVALUX PC FR FV

Compound di policarbonato rinforzato fibra di vetro, a migliorata resistenza alla fiamma

	FR FV10	FR FV10 HF	FR FV20	FR FV20 HF
Resistenza urto izod con intaglio +23 °C - J/m	80 ÷ 110	80 ÷ 110	70 ÷ 100	70 ÷ 100
Contenuto di rinforzo - %	9 ÷ 12	9 ÷ 12	18 ÷ 22	18 ÷ 22
Infiammabilità UL94 verticale – spessore 1.6 mm	V0	V0	V0	V0
Modulo elastico a flessione - MPa	3200 ÷ 3700	3500 ÷ 4200	5000 ÷ 5500	5300 ÷ 5700
Descrizione	Grado standard	Esente da cloro e bromo	Grado standard	Esente da cloro e bromo
 Carta gialla	FR Y FV10	FR Y FV10 HF	FR Y FV20	-

Contattaci per scoprire tutti i nostri gradi e per soluzioni su misura.

NOTE

Tutti i nostri gradi sono sviluppabili su campione colore, e formulabili in base alle esigenze tecniche dei clienti.

Differenti colorazioni possono comportare variazioni nei valori sopra descritti.

Per una maggior eco-sostenibilità scopri i gradi **NOVALUX PC FR FV IQ**.