



**novalca**

## NOVAKRAL ABS FR

Compound di ABS a migliorata resistenza alla fiamma

	FR	FR UV	FR F	FR GW850
Resistenza urto izod con intaglio +23° C - J/m	80 ÷ 130	90 ÷ 130	80 ÷ 120	≥ 90
MFI 220° C/10 Kg - g/10'	25 ÷ 50	25 ÷ 45	40 ÷ 60	30 ÷ 50
Vicat B120 - ° C	87 ÷ 95	90 ÷ 95	80 ÷ 90	87 ÷ 95
Infiammabilità UL94 verticale - spessore 1.6 mm	V0	V0	V0	-
GWFI - ° C - spessore 2 mm	960	960	960	850
Descrizione	Grado standard	Grado a migliorata resistenza termica	Grado a migliorato scorrimento	Grado standard
 Carta gialla	-	FR UV Y	FR F Y	-

**Contattaci per scoprire tutti i nostri gradi e per soluzioni su misura.**

### NOTE

**Tutti i nostri gradi sono sviluppati su campione colore, e formulabili in base alle esigenze tecniche dei clienti.**

**Differenti colorazioni possono comportare variazioni nei valori sopra descritti.**

Per una maggior eco-sostenibilità scopri i gradi **NOVAKRAL ABS FR IQ**.