



novalca

NOVAKRAL ABS TR

Compound di ABS a migliorata resistenza termica

	MTR	F MTR	TR	H TR
Resistenza urto izod con intaglio +23 ° C - J/m	120 ÷ 160	110 ÷ 140	≥ 100	≥ 100
MFI 220° C/10 Kg - g/10'	5 ÷ 15	15 ÷ 20	5 ÷ 10	5 ÷ 10
Vicat B120 - ° C	100 ÷ 105	100 ÷ 103	105 ÷ 110	108 ÷ 112
Modulo elastico a flessione - MPa	2200 ÷ 2600	2200 ÷ 2600	2400 ÷ 2700	2400 ÷ 2700
Sforzo massimo a trazione - MPa	35 ÷ 40	30 ÷ 35	35 ÷ 40	35 ÷ 40
Descrizione	Grado standard	A migliorato scorrimento	Grado standard	Disponibile solo su richiesta
 Carta gialla	-	-	Colori GY: TR Y	-

Contattaci per scoprire tutti i nostri gradi e per soluzioni su misura.

NOTE

Tutti i nostri gradi sono sviluppabili su campione colore, e formulabili in base alle esigenze tecniche dei clienti.

Su richiesta, tutti i gradi sono formulabili con additivazione anti-UV. Colorazioni speciali: **GLITTER**.

Differenti colorazioni possono comportare variazioni nei valori sopra descritti.

Per una maggior eco-sostenibilità scopri i gradi **NOVAKRAL ABS TR IQ**.