



NOVAKRAL ABS UG

Compound di ABS per applicazioni estetiche

	UG	F	TRASP	TRASP F
Resistenza urto izod con intaglio +23 ° C - J/m	120 ÷ 170	120 ÷ 170	50 ÷ 70	60 ÷ 80
MFI 220° C/10 Kg - g/10'	14 ÷ 20	20 ÷ 40	2 ÷ 4	20 ÷ 30
Descrizione	Grado standard, solo coperto.	A migliorato scorrimento, solo coperto.	Trasparente standard.	Trasparente a migliorato scorrimento
 Carta gialla	-	Y	-	-

Contattaci per scoprire tutti i nostri gradi e per soluzioni su misura.

NOTE

Tutti i nostri gradi sono sviluppabili su campione colore, e formulabili in base alle esigenze tecniche dei clienti.

Su richiesta, tutti i gradi sono formulabili con additivazione anti-UV. Colorazioni speciali: **GLITTER e FLUO.**

Differenti colorazioni possono comportare variazioni nei valori sopra descritti.

Per una maggior eco-sostenibilità scopri i gradi **NOVAKRAL ABS IQ.**