



novalca

NOVARAN ASA NOVABLEND PC/ASA

Compound di ASA ad elevate prestazioni alla luce

	ASA UG	ASA TR
Resistenza urto izod con intaglio +23° C - J/m	70 ÷ 100	70 ÷ 10
MFI - g/10'	4 ÷ 10 220° C /10 Kg	4 ÷ 8 220° C /10 Kg
Vicat B120 - ° C	95 ÷ 100	102 ÷ 107
Infiammabilità UL94 – 1.6 mm	HB	HB
Descrizione	Per particolari colorazioni, disponibile a migliorato scorrimento	Grado standard

Contattaci per scoprire tutti i nostri gradi e per soluzioni su misura.

NOTE

Tutti i nostri gradi sono sviluppabili su campione colore, e formulabili in base alle esigenze tecniche dei clienti.

Differenti colorazioni possono comportare variazioni nei valori sopra descritti.