



novalca

NOVAMIDE PA12

Compound PA12 ad elevata versatilità

	PA12 P0	PA12 P0 HI	PA12 P20	PA12 P40	PA12 FV30
Resistenza urto izod con intaglio +23° C DRY - J/m -	80 ÷ 120	≥ 80	≥100	NO BREAK	≥ 80
MFI 235° C/2.16 Kg - g/10'	2 ÷ 8	3 ÷ 8	2 ÷ 8	2 ÷ 8	-
Modulo elastico a flessione DRY - MPa	1300 ÷ 1500	1000 ÷ 1300	600 ÷ 800	400 ÷ 600	5000 ÷ 6000
Descrizione	Grado standard, rigido, senza plastificante	Semi rigido ad alta viscosità, senza plastificante	Semi-rigido, ad alta viscosità, con plastificante	Flessibile, ad alta viscosità, con plastificante	Rigido, rinforzato 30% fibra di vetro

Contattaci per scoprire tutti i nostri gradi e per soluzioni su misura.

NOTE

**Tutti i nostri gradi sono sviluppabili su campione colore, e formulabili in base alle esigenze tecniche dei clienti.
Differenti colorazioni possono comportare variazioni nei valori sopra descritti.**