



NOVABLEND PC/ABS T88 FV

Compound PC/ABS rinforzato fibra di vetro ad elevate prestazioni

	T88 FV10	T88 FV13	T88 FV20	T88 FV30
Resistenza urto izod con intaglio +23 ° C - J/m	70 ÷ 110	70 ÷ 110	80 ÷ 120	70 ÷ 110
Modulo elastico a flessione - MPa	3700 ÷ 4300	4000 ÷ 4500	5200 ÷ 5700	7500 ÷ 8500
Sforzo a trazione a rottura - MPa	60 ÷ 70	60 ÷ 70	70 ÷ 80	80 ÷ 100
Vicat B120 - ° C	≥ 130	≥ 125	≥ 130	≥ 130
Contenuto di rinforzo - %	9 ÷ 12	12 ÷ 14	18 ÷ 22	29 ÷ 33

Contattaci per scoprire tutti i nostri gradi e per soluzioni su misura.

NOTE

Tutti i nostri gradi sono sviluppabili su campione colore, e formulabili in base alle esigenze tecniche dei clienti.

Su richiesta, tutti i gradi sono formulabili con additivazione anti-UV.

Differenti colorazioni possono comportare variazioni nei valori sopra descritti.

Per una maggior eco-sostenibilità scopri i gradi **NOVABLEND PC/ABS IQ**.