



novalca

NOVABLEND PA/ABS

Compound di PA/ABS per settore automobilistico

	PA/ABS UG	PA/ABS FV8
Resistenza urto izod con intaglio +23 °C – DRY - J/m	100 ÷ 120	100 ÷ 120
Contenuto di rinforzo - %	0	7 ÷ 9
Vicat B120 - °C	100 ÷ 110	110 ÷ 115
Modulo elastico a flessione – DRY - MPa	1800 ÷ 2000	2800 ÷ 3000
Descrizione	Bassa lucentezza e ottima estetica	Rinforzato 8% fibra di vetro, buona stabilità dimensionale

Contattaci per scoprire tutti i nostri gradi e per soluzioni su misura.

NOTE

Tutti i nostri gradi sono sviluppabili su campione colore, e formulabili in base alle esigenze tecniche dei clienti.

Differenti colorazioni possono comportare variazioni nei valori sopra descritti.