



novalca

NOVAKRAL ABS FR

Flammwidrige ABS Compounds

	FR	FR UV	FR F	FR GW850
Izod Kerbschlagzähigkeit +23 °C - J/m	80 ÷ 130	90 ÷ 130	80 ÷ 120	≥ 90
MFI 220°C/10 Kg - g/10'	25 ÷ 50	25 ÷ 45	40 ÷ 60	30 ÷ 50
Vicat B120 - °C	87 ÷ 95	90 ÷ 95	80 ÷ 90	87 ÷ 95
UL94 Einstufung - bei 1.6 mm Wandstärke 1.6	V0	V0	V0	-
Glühdrahtprüfung GWFI - °C bei 2 mm Wandstärke	960	960	960	850
Beschreibung	Standardtypen	Typen mit verbesserter Wärmebeständigkeit	Typen mit verbesserten Fließeigenschaften	Standardtypen
 UL-Listung	-	FR UV Y	FR F Y	-

Kontaktieren Sie uns, um alle unsere Compounds, sowie Kunden maßgeschneiderte Lösungen zu entdecken.

Bemerkungen

Alle Qualitäten können nach einem Kunden-Farbmuster formuliert und entsprechend den technischen Anforderungen hergestellt werden. Unterschiedliche Farbtöne können zu Abweichungen in den oben beschriebenen Werten führen. Entdecken Sie für mehr Nachhaltigkeit auch unsere **NOVAKRAL ABS FR Industrie-Qualitäten**.