



NOVABLEND PA/ABS

PA/ABS Compound für den Automotive-Bereich

	PA/ABS UG	PA/ABS FV8
Izod Kerbschlagzähigkeit +23 °C – DRY - J/m	100 ÷ 120	100 ÷ 120
Verstärkungsgehalt - %	0	7 ÷ 9
Vicat B120 - °C	100 ÷ 110	110 ÷ 115
Biegemodul – DRY - MPa	1800 ÷ 2000	2800 ÷ 3000
Beschreibung	Niedriger Glanz und mit der höchste Ästhetik	8% Glasfaserverstärkte Typen, gute Maßbeständigkeit

Kontaktieren Sie uns, um alle unsere Compounds, sowie Kunden maßgeschneiderte Lösungen zu entdecken

Anmerkungen:

Alle angebotenen Qualitäten können nach einem Kunden-Farbmuster formuliert und nach den technischen Anforderungen des Kunden entsprechend hergestellt werden.

Unterschiedliche Farb-Töne können zu Abweichungen in den oben beschriebenen Werten führen.