



novalca

NOVABLEND PC/ABS T88 FV

Glasfaserverstärktes PC/ABS-Compound – mit erhöhter Leistung

	T88 FV10	T88 FV13	T88 FV20	T88 FV30
Izod Kerbschlagzähigkeit +23 °C - J/m	70 ÷ 110	70 ÷ 110	80 ÷ 120	70 ÷ 110
Biegemodul - MPa	3700 ÷ 4300	4000 ÷ 4500	5200 ÷ 5700	7500 ÷ 8500
Zugspannung der Streckgrenze - Mpa	60 ÷ 70	60 ÷ 70	70 ÷ 80	80 ÷ 100
Vicat B120 - °C	≥ 130	≥ 125	≥ 130	≥ 130
Verstärkungsgehalt - %	9 ÷ 12	12 ÷ 14	18 ÷ 22	29 ÷ 33

Kontaktieren Sie uns, um alle unsere Compounds, sowie Kunden maßgeschneiderte Lösungen zu entdecken

Anmerkungen:

Alle angebotenen Qualitäten können nach einem Kunden-Farbmuster formuliert und nach den technischen Anforderungen des Kunden entsprechend hergestellt werden.

Auf Anfrage können alle Typen mit verschiedenem Glasfasergehalt oder mit einem UV-Absorber ausgestattet werden.

Unterschiedliche Farb-Töne können zu Abweichungen in den oben beschriebenen Werten führen.

Entdecken Sie für mehr Nachhaltigkeit auch unsere **NOVABLEND PC/ABS Industrie- Qualitäten**