



novalca

NOVABLEND PC/ASA

PC/ASA-Compound - mit erhöhter Lichtleistungen

	<i>PC/ASA T65</i>	<i>PC/ASA T85</i>	<i>PC/ASA FR</i>	<i>PC/ASA FR F HF</i>
Izod Kerbschlagzähigkeit +23 °C - J/m	≥ 350	≥ 350	350 ÷ 450	200 ÷ 400
MFI - g/10'	15 ÷ 25 260°C / 5 Kg	10 ÷ 20 260°C / 5 Kg	15 ÷ 25 240°C / 5 Kg	30 ÷ 35 240°C / 5 Kg
Vicat B120 - °C	120 ÷ 130	≥ 130	100 ÷ 110	100 ÷ 110
UL94 Einstufung - Wandstärke 1.6 mm	HB	HB	V0	V0
Beschreibung	Standardtypen	Typen mit BPT 125 erhältlich	Standardtypen	Typen frei von Chlor und Brom auf Anfrage erhältlich

Kontaktieren Sie uns, um alle unsere Typen, sowie Kunden maßgeschneiderte Lösungen zu entdecken

Bemerkungen:

Alle angebotenen Qualitäten können nach einem Kunden-Farbmuster formuliert und nach den technischen Anforderungen hergestellt werden.

Unterschiedliche Farb-Töne können zu Abweichungen in den oben beschriebenen Werten führen.