



novalca

NOVABLEND PC/PBT

Spezielles Compound für technische Anwendungen

	NOVABLEND PC/PBT T65
Izod Kerbschlagzähigkeit +23 °C - J/m	450 ÷ 550
MFI 260°C/ 5 Kg - g/10'	15 ÷ 25
Vicat B120 - °C	115 ÷ 125
Beschreibung	PC/PBT Compound Auf Stoß modifiziert, ausgezeichnete chemische Beständigkeit

Kontaktieren Sie uns, um alle unsere Typen, sowie Kunden maßgeschneiderte Lösungen zu entdecken

Bemerkungen:

Alle angebotenen Qualitäten können in verschiedenen Farb-Tönen hergestellt werden.

Unterschiedliche Farb-Töne können zu Abweichungen in den oben beschriebenen Werten führen.