




novalca

NOVAKRAL ABS FR

Compound de ABS ignifugé

	FR	FR UV	FR F	FR GW850
Résistance au choc Izod Entaillé +23 °C - J/m	80 ÷ 130	90 ÷ 130	80 ÷ 120	≥ 90
MFI 220°C/10 Kg - g/10'	25 ÷ 50	25 ÷ 45	40 ÷ 60	30 ÷ 50
Vicat B120 - °C	87÷ 95	90 ÷ 95	80 ÷ 90	87 ÷ 95
Classement UL94 vertical - épaisseur 1.6 mm	V0	V0	V0	-
GWFI - °C - épaisseur 2 mm	960	960	960	850
Description	Grade standard multi-usage	Grade à résistance thermique améliorée	Grade avec écoulement amélioré	Grade standard
 Carte jaune	-	FR UV Y	FR F Y	-

Contactez-nous pour découvrir tous nos grades standard et nos solutions conçues sur mesure

NOTES

Nous pouvons développer toutes nos matières suivant votre échantillon couleur, et concevoir des formulations sur la base de vos exigences techniques.

Les valeurs ci-dessus peuvent varier pour les matières pigmentées.

Pour une durabilité environnementale découvrez nos grades **NOVAKRAL ABS FR IQ**.