



## **NOVARAN ASA**

Compound de ASA à haute performance à la lumière

	<b>ASA UG</b>	<b>ASA TR</b>
<b>Résistance au choc izod entaillé +23 °C - J/m</b>	70 ÷ 100	70 ÷ 10
<b>MFI - 220°C /10 Kg - g/10'</b>	4 ÷ 10	4 ÷ 8 220°C /10 Kg
<b>Vicat B120 - °C</b>	95 ÷ 100	102 ÷ 107
<b>Classement UL94 vertical - épaisseur 1.6 mm</b>	HB	HB
<b>Description</b>	Sur demande, possibilité d'étude de formulation avec écoulement amélioré	Grade standard

**Contactez-nous pour découvrir tous nos grades standard et nos solutions conçues sur mesure**

### NOTES

**Nous pouvons développer toutes nos matières dans une gamme étendue de couleurs ou suivant votre standard, et concevoir des formulations sur la base de vos exigences techniques. Les valeurs ci-dessus peuvent varier pour les matières pigmentées.**