# *NOVABLEND PA/ABS*

Compound de PA/ABS pour le domaine de l'automobile

| | *PA/ABS UG* | *PA/ABS FV8* |
|---|---|---|
| ***Résistance au choc izod entaillé +23 °C – DRY - J/m*** | 100 ÷ 120 | 100 ÷ 120 |
| ***% fibre de verre*** | 0 | 7 ÷ 9 |
| ***Vicat B120 - °C*** | 100 ÷ 110 | 110 ÷ 115 |
| ***Module de flexion – DRY - MPa*** | 1800 ÷ 2000 | 2800 ÷ 3000 |
| ***Description*** | Mat, avec esthétique excellente | Renforcé 8% fibre de verre, bonne stabilité dimensionnelle |

***Contactez-nous pour découvrir tous nos grades standard et nos solutions conçues sur mesure.***

NOTES

***Nous pouvons développer toutes nos matières dans une gamme étendue de couleurs ou suivant votre standard, et concevoir des formulations sur la base de vos exigences techniques.***

Les valeurs ci-dessus peuvent varier pour les matières pigmentées.