




novalca

NOVALUX PC FR FV

Compound de polycarbonate renforcé fibre de verre ignifugé

	FR FV10	FR FV10 HF	FR FV20	FR FV20 HF
Résistance au choc izod entaillé +23 °C - J/m	80 ÷ 110	80 ÷ 110	70 ÷ 100	70 ÷ 100
% fibre de verre	9 ÷ 12	9 ÷ 12	18 ÷ 22	18 ÷ 22
Classement UL94 vertical - épaisseur 1.6 mm	V0	V0	V0	V0
Module de flexion - MPa	3200 ÷ 3700	3500 ÷ 4200	5000 ÷ 5500	5300 ÷ 5700
Description	Grade standard	Sans chlore et brome	Grade standard	Sans chlore et brome
 Carte jaune	FR Y FV10	FR Y FV10 HF	FR Y FV20	-

Contactez-nous pour découvrir tous nos grades standard et nos solutions conçues sur mesure.

NOTES

Nous pouvons développer toutes nos matières dans une gamme étendue de couleurs ou suivant votre standard, et concevoir des formulations sur la base de vos exigences techniques.

Les valeurs ci-dessus peuvent varier pour les matières pigmentées.

Pour une durabilité environnementale découvrez nos grades **NOVALUX PC FR IQ**.