



novalca

NOVALUX PC FV

Compound di polycarbonate renforcé fibre de verre

	FV5	FV10	FV15	FV20
Résistance au choc Izod entaillé +23 °C - J/m	80 ÷ 120	80 ÷ 110	70 ÷ 100	70 ÷ 100
% fibre de verre	5 ÷ 6	9 ÷ 11	14 ÷ 16	18 ÷ 22
Module de flexion - MPa	2800 ÷ 3100	3400 ÷ 3800	4200 ÷ 4600	5300 ÷ 5700
Description	Renforcé 5% fibre di verre	Renforcé 10% fibre di verre	Renforcé o 15% fibre di verre	Renforcé 20% fibre di verre

Contactez-nous pour découvrir tous nos grades standard et nos solutions conçues sur mesure

NOTES

Nous pouvons développer toutes nos matières dans une gamme étendue de couleurs ou suivant votre standard, et concevoir des formulations sur la base de vos exigences techniques. Les valeurs ci-dessus peuvent varier pour les matières pigmentées.

Pour une durabilité environnementale découvrez nos grades **NOVALUX PC FV IQ**.