



novalca

NOVABLEND PC/ABS T88 FV

Compound PC/ABS renforcé fibre de verre à haute performance

	T88 FV10	T88 FV13	T88 FV20	T88 FV30
Résistance au choc Izod entaillé +23 °C - J/m	70 ÷ 110	70 ÷ 110	80 ÷ 120	70 ÷ 110
Module de flexion - MPa	3700 ÷ 4300	4000 ÷ 4500	5200 ÷ 5700	7500 ÷ 8500
Contrainte à la traction à la rupture - MPa	60 ÷ 70	60 ÷ 70	70 ÷ 80	80 ÷ 100
Vicat B120 - °C	≥ 130	≥ 125	≥ 130	≥ 130
% fibre de verre	9 ÷ 12	12 ÷ 14	18 ÷ 22	29 ÷ 33

Contactez-nous pour découvrir tous nos grades standard et nos solutions conçues sur mesure

NOTES

Nous pouvons développer toutes nos matières dans une gamme étendue de couleurs ou suivant votre standard, et concevoir des formulations sur la base de vos exigences techniques.

Toutes nos matières sont disponibles sur demande avec additif de protection aux UV.

Les valeurs ci-dessus peuvent varier pour les matières pigmentées.

Pour une durabilité environnementale découvrez nos grades **NOVABLEND PC/ABS IQ**.