



novalca

NOVABLEND PC/ASA

Compound de PC/ASA à haute performance à la lumière

	PC/ASA T65	PC/ASA T85	PC/ASA FR	PC/ASA FR F HF
Résistance au choc izod entaillé +23 °C - J/m	≥ 350	≥ 350	350 ÷ 450	200 ÷ 400
MFI - g/10'	15 ÷ 25 260°C / 5 Kg	10 ÷ 20 260°C / 5 Kg	15 ÷ 25 240°C / 5 Kg	30 ÷ 35 240°C / 5 Kg
Vicat B120 - °C	120 ÷ 130	≥ 130	100 ÷ 110	100 ÷ 110
Classement UL94 vertical - épaisseur 1.6 mm	HB	HB	V0	V0
Description	Grade standard	Disponible aussi avec BPT 125	Grade standard	Sans chlore et brome, disponible seulement sur demande

Contactez-nous pour découvrir tous nos grades standard et nos solutions conçues sur mesure

NOTES

Nous pouvons développer toutes nos matières dans une gamme étendue de couleurs ou suivant votre standard, et concevoir des formulations sur la base de vos exigences techniques. Les valeurs ci-dessus peuvent varier pour les matières pigmentées.