



novalca

NOVARAN ASA

Compound di ASA ad elevate prestazioni alla luce

| | ASA UG | ASA TR |
|---|--|----------------|
| Resistenza urto izod con intaglio +23 °C - J/m | 70 ÷ 100 | 70 ÷ 10 |
| MFI - 220°C/ 10 Kg - g/10' | 4 ÷ 10 | 4 ÷ 8 |
| Vicat B120 - °C | 95 ÷ 100 | 102 ÷ 107 |
| Infiammabilità UL94 - 1.6 mm | HB | HB |
| Descrizione | Per particolari colorazioni, disponibile a migliorato scorrimento | Grado standard |

Contattaci per scoprire tutti i nostri gradi e per soluzioni su misura.

NOTE

Tutti i nostri gradi sono sviluppabili su campione colore, e formulabili in base alle esigenze tecniche dei clienti.

Differenti colorazioni possono comportare variazioni nei valori sopra descritti.