




novalca

NOVABLEND PC/ABS UG

Compound PC/ABS per applicazioni estetiche

	T45	T65	T85	T65 F	T85 F
Resistenza urto izod con intaglio +23 °C - J/m	300 ÷ 400	400 ÷ 500	450 ÷ 600	350 ÷ 450	350 ÷ 550
MFI 260°C/5 Kg - g/10'	15 ÷ 30	15 ÷ 25	12 ÷ 25	≥ 30	≥ 25
Vicat B120 - °C	110 ÷ 120	120 ÷ 130	≥ 130	120 ÷ 130	≥ 130
Descrizione	Grado standard	Grado standard	Grado standard Disponibile anche con BPT 125	Migliorato scorrimento	Migliorato scorrimento
 Carta gialla	-	T65 Y	T85 Y	-	-

Contattaci per scoprire tutti i nostri gradi e per soluzioni su misura.

NOTE

Tutti i nostri gradi sono sviluppabili su campione colore, e formulabili in base alle esigenze tecniche dei clienti.

Su richiesta, tutti i gradi sono formulabili con additivazione anti-UV.

Differenti colorazioni possono comportare variazioni nei valori sopra descritti.

Per una maggior eco-sostenibilità scopri i gradi **NOVABLEND PC/ABS IQ**, materiali su misura per applicazioni non strutturali.

Novalca S.r.l. Vie Leonardo da Vinci, 102 - 20062 Cassano d'Adda (MI) | P.IVA 4655050152 | REA 1027113 | Cap. Soc. € 525.930 | Tel. 0363 36.40.00 | info@novalca.it