



**novalca**

## NOVABLEND PC/ASA

Compound di PC/ASA ad elevate prestazioni alla luce

	PC/ASA T65	PC/ASA T85	PC/ASA FR	PC/ASA FR F HF
Resistenza urto izod con intaglio +23 °C - J/m	≥ 350	≥ 350	350 ÷ 450	200 ÷ 400
MFI - g/10'	15 ÷ 25 260°C / 5 Kg	10 ÷ 20 260°C /5 Kg	15 ÷ 25 240°C/ 5 Kg	30 ÷ 35 240°C/ 5 Kg
Vicat B120 - °C	120 ÷ 130	≥ 130	100 ÷ 110	100 ÷ 110
Infiammabilità UL94 – 1.6 mm	HB	HB	V0	V0
Descrizione	Grado standard	Disponibile anche con BPT 125	Grado standard	Esente da cloro e bromo, solo su richiesta

Contattaci per scoprire tutti i nostri gradi e per soluzioni su misura.

### NOTE

Tutti i nostri gradi sono sviluppabili su campione colore, e formulabili in base alle esigenze tecniche dei clienti.

Differenti colorazioni possono comportare variazioni nei valori sopra descritti.